

GRESON LK GREASES

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ СМАЗКИ

Описание

GRESON LK GREASES – это универсальные литиевые комбинированные смазки, смешанные с минеральными маслами и противозадирными присадками, устойчивые против износа, коррозии и вымывания.

Применение

Рекомендованы к универсальному промышленному применению, например, для средних подшипников, любых участков со сдвигом, вертикальных валов, электрических двигателей, как смазка автотехники.

Температура использования между -20°C и 180°C.

Преимущества

- Обеспечивают длительную защиту для автомобилей благодаря своей высокой термостойкости и противоизносным свойствам,
- Обеспечивают низкие показатели износа при ударных и тяжелых нагрузках,
- Обеспечивают хорошую защиту оборудования и смазку благодаря своим отличным защитным свойствам против коррозии и окисления,

- Имеют высокую водостойкость, благодаря чему могут обеспечивать длительную смазку, т.к. не смываются водой,
- Являются экономичными с точки зрения потребления смазки, благодаря отличным смазывающим свойствам,
- Они имеют долгий срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению.

Хранение

Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальной таре – закрытых бочках в крытых помещениях. Температура хранения между (+5)-(+40) °C.

Здоровье и безопасность

Этот продукт вряд ли может нанести вред здоровью или безопасности при надлежащем использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы не должны попадать в почву или воду. Использованный продукт или отходы должны утилизироваться согласно местным положениям. Для получения более подробной информации о влиянии на здоровье и безопасности использования, обратитесь к листу безопасного использования данного продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ			МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
		1	2	3	
Цвет		Коричневый			
Тип загустителя		КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛИТИЕ- ВЫЙ			-
Вязкость базового масла	(40°C, cSt)	150			ASTM D 445
	(100°C, cSt)	15			
Пенетрация (25°C, 60 тактов)		310-340	265-295	220-250	ASTM D 217
Точка каплепадения (°C)		240	250	250	ASTM D 566
Нагрузка сваривания на четырех- шариковой машине (кг)		300			ASTM D 2596
Коррозия медной полосы (3 ч, 100°C)		1 b			ASTM D 2782
Противокоррозионные свойства		Нет коррозии			ASTM D 1743

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».

01.2015.04.29

BELGIN MADENİ YAĞLAR TIC. ve SAN. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), İhsan Dede Cad. No: 125,
P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TURKEY
Tel: +90 262 751 02 92 PBX Faks: +90 262 751 01 98
e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com

